

SDELAYPOL.RU



КРОСС ЭЛАСТ

СДЕЛАЙ ПОЛ

ФАБРИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

СОСТАВ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ И ПОМЕЩЕНИЙ

ЭЛАСТИЧНЫЙ
ХИМСТОЙКИЙ
ДОЛГОВЕЧНЫЙ
ИЗНОСОСТОЙКИЙ
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Однокомпонентный полиуретановый состав «Сделай ПОЛ Кросс Эласт» является специализированной серией продукта «Сделай ПОЛ Экспресс» и предназначен для создания износостойких покрытий на различных спортивных объектах, эксплуатируемых как на открытом воздухе, так и внутри помещений. Состав образует эластичное, бесшовное, износостойкое, декоративное и долговечное покрытие, а также придаёт полу антискользящие свойства. Готовое покрытие устойчиво к механическим нагрузкам, препятствует пылеобразованию и проникновению грязи и воды в основание. Отверждается влагой воздуха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

«Сделай ПОЛ Кросс Эласт» рекомендуется для устройства бесшовных полов в жилых и общественных помещениях, а также для нанесения на бетонные, деревянные, металлические и резиновые поверхности в помещениях с повышенными санитарными требованиями.

УСТОЙЧИВОСТЬ

«Сделай ПОЛ Кросс Эласт» обладает высокой прочностью, устойчив к истиранию и воздействию многих химических реагентов, что позволяет использовать его в помещениях с умеренными и высокими эксплуатационными нагрузками.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание необходимо очистить от любых загрязнений, удалить цементное молочко, тщательно подмес-

ти и обеспылить.

Поверхности с выраженными неровностями, сколами выбоинами необходимо зашпатлевать и высушить.

Для пористых оснований, а также бетона марки ниже М250 и ранее отремонтированных поверхностей требуется грунтование.

Для наилучшего результата рекомендуется грунтование и упрочнение поверхности грунтовочным составом глубокого проникновения «Сделай ПОЛ-Антипыль».

Сушка после грунтования не менее 24 часов.

Не наносить на полированные основания, в том числе на глазурованную плитку, без удаления глянца.

Гладкие поверхности необходимо зашкурить для лучшего сцепления.

Внимание!

Покрытие наносится окрасочным способом и повторяет неровности основания.

Оттенки базового цвета на нормируемости могут незначительно отличаться при использовании продукта из разных партий.

Для получения однородного цвета покрытия на больших площадях использовать комплекты из одной партии или смешивать материалы.

Если поверхность загрязнена:

- тщательно вымыть
- сильно замасленные места очистить растворителем
- обработать чистой водой
- полностью высушить (до 48 часов)

Абсолютная влажность основания $\leq 4\%$.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- Температура основания: +10...+30°C
- Допустимы перепады температуры основания до 3-4°C
- Температура воздуха: +10...+30°C
- Не допускать сквозняков
- Влажность воздуха ≤ 80%
- Оптимально: около +20°C

Температура влияет на:

- вязкость
- жизнеспособность
- полимеризацию
- внешний вид

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Состав перемешать 1-2 минуты до однородности.

Не поднимать миксер над материалом (чтобы не захватывать воздух).

Рекомендуется наносить не менее 2 слоёв.

Межслойный интервал:

- при +23°C — не более 24 часов

Следующий слой наносить, когда предыдущий:

- не липнет к пальцам, «на отлип»

Нанесение:

- валик
- кисть
- безвоздушное распыление

После нанесения:

- исключить ходьбу
- исключить попадание пыли/воды
- 24 часа

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не наносить толстым слоем
- Не допускать луж и проливов
- Температура: +10...+30°C
- Под бетон — обязательно гидроизоляция
- При холоде — прогреть материал
- Прочность основания ≥ B15
- При +10°C реакция замедляется
- При +25°C ускоряется
- Не наносить без грунтовки
- Не допускать контакт с водой 24 часа

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Использовать:

- спецодежду
- перчатки
- очки
- маску

При попадании:

- промыть водой
- при проглатывании — к врачу

Запрещено:

- принимать пищу на объекте
- хранить в доступе для детей

РАСХОД

Стандартно: 200 г/м² на один слой

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

- органические растворители
- затвердевший материал — механически

ЭКОЛОГИЯ / УТИЛИЗАЦИЯ

Жидкий состав опасен для воды и организмов.

Не допускать попадания в канализацию и грунт.

После отверждения — безопасен.

Утилизация по законодательству.

УПАКОВКА

Металлические евроведра:

- 7 кг
- 25 кг

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- +5...+35°C
- крытое, сухое место
- оригинальная герметичная упаковка

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные основаны на лабораторных испытаниях и практике.

Производитель не несёт ответственность за:

- условия нанесения
- эксплуатацию
- дефекты при неправильном применении
- перерасход материала



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА
(Норма ТУ 20.30.12-011-37-271917-2022)

Показатель	Значение
Внешний вид	Гладкое однородное покрытие
Адгезия, балл	≤1
Вязкость	60–110 сек
Нелетучие вещества	≥80%
Прочность при ударе	≥50 см
Прочность при изгибе	≤1 мм
Стойкость к ГСМ	≥24 часа
Истираемость	≤0.05 г/см ³
Хождение	24 часа
Полное отверждение	3 суток

