



ЭКСТРА ЛАК

СДЕЛАЙ ПОЛ

ФАБРИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

ЭПОКСИДНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ИЗНОСОСТОЙКИЙ ЛАК



ОПИСАНИЕ

«Сделай ПОЛ Экстра лак» - защитно-декоративный лак на эпоксидной основе, простой в использовании, не требует специальных навыков и специального оборудования для нанесения. Состав «Сделай ПОЛ Экстра лак» образует износостойкое и долговечное покрытие, стойкое к воздействию механических нагрузок и неблагоприятных атмосферных воздействий. Рекомендован для защиты деревянных, бетонных и минеральных оснований, искусственного и натурального камня.

Для внутренних и наружных работ.

Неприменимо для нанесения на стекло, пластик, глянцевую керамическую плитку, полированный гранит, мрамор.

Покрытие, образуемое после нанесения и формирования «Сделай ПОЛ Экстра лак» устойчиво при эксплуатации в условиях воздействия неагрессивной и слабоагрессивной среды с температурой от - 45°C до + 80°C

Расход материала зависит от вида, пористости и качества первичной обработки поверхности.

Примерный расход материала при однослойном нанесении.

- Деревянные основания (поверхности) 80 – 120 гр/м
- Каменные основания (поверхности) 80 – 150 гр/м².
- Бетонные основания (поверхности) 150 – 180 гр/м².

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Деревянные основания.

Удалите любые загрязнения, следы старых красок, остатков масел, воска, пыли и других возможных загрязнений. Поверхность должна быть сухой и чис-

той, не должна содержать следов плесени, гниения. Ранее лакированные поверхности очистить и отшлифовать до матового состояния, пыль удалить и обязательно провести контрольную лакировку небольшого участка поверхности для проверки совместимости старого и нового покрытия. Старый лакированный пол, обработанный воском, мастикой по уходу и т.п. покрывать новым лаком нельзя. В этом случае необходимо сначала полностью отшлифовать старое покрытие до чистого дерева.

Бетонные основания, камень.

Удалите любые загрязнения, следы старых красок, покрытий, плесень, мох и тд. Очищенную поверхность обеспыльте. Выдержка новых бетонных полов 28 суток после укладки! Влажность основания, должна быть не более 4%. Покрытие паронепроницаемо, обрабатываемые поверхности при наружных работах должны иметь отсечную гидроизоляцию, чтобы исключить поступление влаги из грунта.

Покрытие наносится окрасочным способом, кистью или валиком.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

Окрасочные работы рекомендуется производить при температуре воздуха от +10°C до +25°C.

Оптимальная относительная влажность воздуха не должна превышать 60% в помещениях и 80% на открытых площадках (на улице). Нанесение состава возможно при влажности до 90%, но при этом возможно увеличение времени высыхания и формирования покрытия. Время сушки одного слоя не менее 12 часов. Для долговременной и максимальной защиты поверхности, необходимо двухслойное нанесение.

Перед началом окрашивания основу - КОМПОНЕНТ «А» необходимо перемешать при помощи прилагаемой лопатки в течение 3 минут и залить в нее

отвердитель - КОМПОНЕНТ «Б» без остатка, полученный состав необходимо тщательно перемешать без образования пузырьков, выстоять в течение 3 – 5 минут и вылить в поддон для окрашивания. Наносить состав лучше всего при помощи велюрового окрасочного валика с ворсом 3 – 5 мм. Вертикальные поверхности, углы и места примыканий удобнее обработать кистью. Одного слоя достаточно для получения прочного покрытия. Если необходимо получить более износостойкое покрытие, то нанесите два и более слоев с межслойной сушкой в течении 12, но не более 24 часов при температуре 20°C.

Внимание! Жизнеспособность состава после введения отвердителя составляет 8 часов при температуре +20°C.

При необходимости в использовании объема материала меньшего, чем упаковка, смешайте состав в следующей пропорции;

На 100 частей основы (компонент А) добавьте 12 частей отвердителя (компонент Б). Расчет частей компонентов производится по их массе.

По окончании окрасочных работ нужно исключить хождение по свежеокрашенной поверхности, а также попадание пыли, грязи, воды, влажного воздуха и пр. в течение 24 часов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом окрасочных работ, начиная с момента смешивания основы и отвердителя, необходимо использовать респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания, а также прилагаемые перчатки. Помещения должны быть достаточно проветриваемые, при открытых окнах и дверях. При попадании состава на кожу его необходимо удалить с помощью тампона с любым растворителем, затем тщательно промыть водой с мылом. Не допускать попадание состава в глаза, а в случае попадания необходимо промыть большим количеством воды. Не принимать внутрь. Учитывая, что в исходном составе основы и отвердителя имеются горючие вещества, на месте проведения работ запрещается курение, использование электроприборов с искровыделением и т.п. Возможные отходы (пропитанная составом ветошь, пустые емкости и пр.) необходимо вывозить в места, определенные территориальными отделениями Роспотребнадзора.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

«Сделай ПОЛ Экстра лак» (компоненты А и Б) следует хранить в помещениях при температуре не ниже - 30°C и не выше + 40°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей и воздействия электроприборов с искровыделением и т.п. Хранить вдали от детей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Информация технического описания основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте производителя. Указанные данные рассматриваются только как общее руководство.

Так как мы не имеем возможности контролировать процесс укладки покрытия и условия эксплуатации, мы несем ответственность только за качество материала и гарантируем его соответствие нашим стандартам. Производитель не несет ответственности за дефекты покрытия в результате некорректного применения данного продукта.



**СДЕЛАЙ
ПОЛ**

ФАБРИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Норма по ТУ 20.30.12-009-37271917-2017	Фактически
Цвет сформированного покрытия	Прозрачное, не пигментированное	соответствует
Внешний вид покрытия	Однородный, без кратеров и морщин	соответствует
Массовая доля нелетучих веществ не пигментированного, %, не менее	32 - 54	49,5
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 сопло 4мм, при (20+/- 0,5)°С, с	30-120	55
Стойкость покрытия к воздействию дистиллированной воды, 3% р-ра NaCl при темп. 20°С, ч, не менее	96	соответствует
Жизнеспособность после введения отвердителя при темп. 20°С, ч, не менее	8	соответствует

