



ПРОЗРАЧНЫЙ ГЛЯНЕЦ

СДЕЛАЙ ПОЛ

ФАБРИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

**АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ
ИЗНОСОСТОЙКОЕ
ЭПОКСИДНОЕ
ПРОЗРАЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ**



ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный эпоксидный состав «Сделай ПОЛ – Прозрачный глянец», изготовлен с использованием новейших разработок и материалов, произведенных на базе передовых технологий.

Универсальность состава заключается в одновременном использовании различных эпоксидных смол, обеспечивающих одновременно функции грунтовочного и финишного покрытия. Двухкомпонентный, защитный, полимерный состав на эпоксидной основе, образует износостойкое, декоративное и долговечное покрытие, а также придает полу антискользящие свойства.

Полученное покрытие обладает высокими гидроизоляционными свойствами, препятствует проникновению воды и масел внутрь обработанной поверхности, исключает появление плесени и грибка.

Имеет эффект «мокрого камня».

СВОЙСТВА

- высокопрочное
- износостойкое
- декоративное
- долговечное
- защищает от влаги и масла
- антискользящий эффект
- влагозащита
- стойкость к агрессивным средам
- легко моется
- внутри и снаружи помещений
- вертикальные и горизонтальные поверхности

ПРИМЕНЕНИЕ

Двухкомпонентный эпоксидный состав «Сделай ПОЛ – Прозрачный глянец» обеспечит долговечное покрытие на бетонных и минеральных основаниях, искусственном и натуральном камне и защитит от разрушения под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды.

Входящая в комплект специальная минеральная добавка усиливает защитный и антискользящий эффект покрытия. Применяется для защиты отмосток, а также различных брусчаток и каменных дорожек.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание необходимо очистить от любых загрязнений, удалить цементное молочко, тщательно подмести и обеспылить. Поверхности, имеющие сильные неровности, сколы, выбоины необходимо зашпаклевать, в противном случае расход состава может увеличиться.

Гладкие поверхности необходимо зашкурить для лучшего сцепления с составом.

Покрытие наносится окрасочным способом, кистью или валиком.

Если поверхность загрязнена, то ее необходимо тщательно вымыть раствором доступного моющего средства.

Сильно замасленные места необходимо растворить традиционными средствами (раствором щелочи, каустической соды, растворителем и др.), затем обработанные места очистить.

Очищенную таким образом поверхность следует хорошо промыть чистой водой и полностью высушить. Абсолютная влажность основания не должна превышать 4%.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

Окрасочные работы производятся при температуре воздуха от +10°C до +25°C.

Оптимальная относительная влажность воздуха не должна превышать 60% в помещениях и 80% на открытых площадках (на улице). Нанесение состава возможно при влажности до 90%, но при этом возможно увеличение времени высыхания и формирования покрытия. При оптимальных условиях, описанных выше, нанесенный состав высыхает «до отлипа» через 24 часа и готов к нагрузкам через 3 суток. Перед началом окраски основу - **КОМПОНЕНТ «А»** необходимо перемешать при помощи прилагаемой лопатки в течение 3 минут и залить в нее отвердитель - **КОМПОНЕНТ «Б»** без остатка. Полученный состав необходимо тщательно перемешать и выстоять в течение 5 минут. После отстаивания, перемешать еще раз и добавить в готовый состав упрочняющую добавку «**Кварцито – магнетит**», тщательно перемешать в течение 3 – 5 минут и вылить в поддон для окрашивания.

Состав «**Сделай ПОЛ – Прозрачный глянец**» является полимерным составом, а не наливным полом и наносится исключительно окрасочным способом. Наносить состав лучше всего при помощи окрасочного валика с ворсом 12 – 15 мм. Вертикальные поверхности, углы и места примыканий удобнее обработать кистью. Одного слоя достаточно для получения прочного покрытия. Если необходимо получить более износостойкое покрытие, то нанесите два и более слоев с межслойной сушкой в течении 12 часов при температуре 20°C.

Внимание! Максимальный срок годности состава после введения отвердителя составляет 8 часов при температуре +20°C. По окончании окрасочных работ нужно исключить хождение по свежеекрашенной поверхности, а также попадание пыли, грязи, воды и пр. в течение 24 часов.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Состав наносят на бетонные, полимер-цементные, минеральные и деревянные основания. Во избежание отслаивания и неполной полимеризации состава, выдержка новых бетонных полов и отремонтированных с применением сухих ровнителей и т.д., должна быть не менее 28 суток!

Влажность основания не должна превышать 4%.

Покрытие паронепроницаемо! Исключается нанесение на стекло, пластик. На глянцевую керамическую плитку, керамогранит исключительно после абразивной обработки с полным удалением глазури! Покрытие, образуемое составом «**Сделай ПОЛ – Прозрачный глянец**» устойчиво при эксплуатации в условиях воздействия неагрессивной и слабоагрессивной среды с температурой от -45°C до +80°C. Нанесение состава при температуре не ниже 10°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом окрасочных работ, начиная с момента смешивания основы и отвердителя, необходимо использовать респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания, а также прилагаемые перчатки. Помещения должны быть достаточно проветриваемые, при открытых окнах и дверях. При попадании состава на кожу его необходимо удалить с помощью тампона с любым

растворителем, затем тщательно промыть водой с мылом. Не допускать попадание состава в глаза, а в случае попадания необходимо промыть большим количеством воды. Не принимать внутрь. Учитывая, что в исходном составе основы и отвердителя имеются горючие вещества, на месте проведения работ запрещается курение, использование электроприборов с искровыделением и т.п. Возможные отходы (пропитанная составом ветошь, пустые емкости и пр.) необходимо вывозить в места, определенные территориальными отделениями Роспотребнадзора.

СОСТАВ КОМПОНЕНТОВ

Основа представляет собой раствор пигментов, наполнителей, модификаторов и смол.

Отвердитель представляет раствор полиамида.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Продукт «**Сделай ПОЛ – Прозрачный глянец**» сертифицирован по всем необходимым правилам, нормам и стандартам.

ХРАНИЕНИЕ

Материал должен храниться в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте (при температуре +5°C – +30°C. в хорошо проветриваемых помещениях, а также в недоступных для детей местах.

СРОК ГОДНОСТИ

При соответствующих условиях хранения – 18 месяцев с даты изготовления.

УПАКОВКА

Состав поставляется в комплектах, рассчитанных на 12, 24 кв.м.

В комплект входят:

- компонент А – основа,
- компонент Б – отвердитель,
- специальная антискользящая добавка,
- инструкция по применению,
- лопатка для перемешивания,
- одноразовые перчатки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Информация технического описания основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте производителя. Указанные данные рассматриваются только как общее руководство.

Так как мы не имеем возможности контролировать процесс укладки покрытия и условия эксплуатации, мы несем ответственность только за качество материала и гарантируем его соответствие нашим стандартам. Производитель не несет ответственности за дефекты покрытия в результате некорректного применения данного продукта.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Норма ТУ 2388-001-37271917-2011
Цвет пленки	Прозрачный с янтарным оттенком
Внешний вид отвержденной пленки	Твердое, глянцевое покрытие
Условная вязкость по ВЗ-246	30 - 120 секунд
Массовая доля нелетучих веществ	60 -70%
Продолжительность высыхания при 20°С	24 часа
Адгезия пленки, балл	не более 1 балла
Стойкость покрытия к воздействию дистиллированной воды, бензина, индустриального масла	не менее 96 часов
Жизнеспособность состава после введения отвердителя	не менее 8 часов



**СДЕЛАЙ
ПОЛ**

ФАБРИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ